

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

8-414 HS420 Clear Coat je vysokolesklý priehľadný lak kompatibilný s VOC vhodný pre MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series a MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series.

POMER MIEŠANIA



3 : 1 Clear Coat : HS420 Hardener + 0 - 5% Thinner

NASTAVENIE PIŠTOLE



	DÝŽA (MM)	TLAK VZDUCHU (BAR/PSI)
HVLP	1,2-1,3	2/29
HE (stredotlak)	1,2-1,3	2,0-2,5/29-36

APLIKÁCIA



1¹/₂-2 vrstvy, 50-60 µm (2,0-2,4 mil)

ODVETRANIE A ČAS SUŠENIA



SUŠENIE NA VDUCHU 20°C / 68°F		VYNÚTENÉ SUŠENIE 60°C / 140°F	
Odvetranie	5 minút	Odvetranie	5 minút
Bez prachu	60 - 120 minút	Bez prachu	-
Suché na manipuláciu	5 - 16 hodín	Suché na manipuláciu	20 - 35 minút
Suché na olepenie	-	Suché na olepenie	Po ochladení
Suché na brúsenie	-	Suché na brúsenie	Po ochladení
Suché na leštenie	16 hodín	Suché na leštenie	Po ochladení



PODKLAD



MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series a MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series. Nanesené opieskovaním a odmastené staré vrstvy.

Základná farba by mala byť úplne suchá

DOBA SPRACOVATEĽNOSTI PRI 20°C



20 až 50 minút

ZLOŽKY



8-430 HS420 Hardener Very Fast
8-440 HS420 Hardener Fast
8-450 HS420 Hardener Medium
8-460 HS420 Hardener Slow
47-91 Spot Repair Thinner
1-231 Fade-Out Thinner

PRÍSADY



47-39 2K Elastic
1-060 2K Structure Coat Fine
1-065 2K Structure Coat Coarse

Pridať pred vytvrdzovadlom.

PRÍPRAVA POVRCHU



-
Maskovať celé vozidlo, aby sa eliminovalo nežiaduce nadmerné rozprašovanie.



ĎALŠIA VRSTVA



-

FYZIKÉ ÚDAJE

PREDPISY EÚ		
Kód VOC	2004/42/IB(d)(420)420	
Subkategória výrobku (podľa smernice č. 2004/42/EC) a max. obsah VOC (ISO 11890-1/2) na použitie pripraveného výrobku.	IIB/d. Vrchný náter - Všetky typy. Medzné hodnoty EÚ: 420 g/l (2007) Tento výrobok má maximálny obsah 420 g/l VOC.	
Chemická báza	2K polyuretánový vrchný náter	
Fyzikálne vlastnosti	Viskozita (RTS)	19 Dincup 4 / 20°C
	Merná hmotnosť (kg/l)	1.009
	Bod vznietenia, uzavretá nádoba	34°C / 93,2°F
	Obj. % tuhých látok	50
	Spotreba	10 m ² /l/50 µm 405 ft ² /Gal/2 mil
	Lesk	Vysoký lesk
Farba	-	

OCHRANA



Používajte vhodnú ochranu dýchacích ciest (*odporúčame používať respirátor na prísun čerstvého vzduchu*).

Podrobnejšie informácie nájdete prostredníctvom tohto odkazu na stránku bezpečnostných údajov:

https://sds.de-beer.com/en/debeer/choose_localization

ČISTENIE



1-051 Gun Cleaner

SKLADOVATEĽNOSŤ



Minimálne 2 roky; (za normálnych skladovacích podmienok 10 - 30°C / 50 - 90°F) (neotvorený kontajner).

POZNÁMKY

