

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

8-104 HS Clear Coat je vysoko lesklý vrchný lak, ktorý sa veľmi ľahko používa. Vynikajúce vlastnosti sušenia, ako aj možnosť sušenia vzduchom a nútené sušenie. Po vytvrdnutí sa ľahko leští.

## POMER MIEŠANIA



2 : 1 Clear Coat : HS Hardener + 0 - 5% Uni Thinner

## NASTAVENIE PIŠTOLE



	DÝŽKA (MM)	TLAK VZDUCHU (BAR/PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
HE (stredotlak)	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29

## APLIKÁCIA



1 1/2-2 vrstvy, 50-60 µm (2,0-2,4 mil)

## ODVETVANIE A ČAS SUŠENIA



	SUŠENIE NA VZDUCHU 20°C / 68°F		VYŇÚTENÉ SUŠENIE 60°C / 140°F
Odvetránie	5 - 10 minút	Odvetránie	5 - 10 minút
Bez prachu	20 - 30 minút	Bez prachu	-
Suché na manipuláciu	5 - 12 hodín	Suché na manipuláciu	20 - 40 minút
Suché na olepenie	-	Suché na olepenie	Po ochladení
Suché na brúsenie	-	Suché na brúsenie	Po ochladení
Suché na leštenie	5 - 12 hodín	Suché na leštenie	Po ochladení



## PODKLAD



MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series a MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series. Nanesené opieskovaním a odmastené staré vrstvy.

**Základná farba by mala byť úplne suchá**

## DOBA SPRACOVATEĽNOSTI PRI 20°C



60 až 120 minút

## ZLOŽKY



8-130 HS Hardener Very Fast  
 8-140 HS Hardener Fast  
 8-150 HS Hardener Medium  
 8-160 HS Hardener Slow  
 1-141 Uni Thinner Fast  
 1-151 Uni Thinner Medium  
 1-161 Uni Thinner Slow  
 47-91 Spot Repair Thinner  
 1-231 Fade-Out Thinner

## PRÍSADY



47-39 2K Elastic  
 1-060 2K Structure Coat Fine  
 1-065 2K Structure Coat Coarse

**Pridať pred tužidlom.**

## PRÍPRAVA POVRCHU



-  
**Maskovať celé vozidlo, aby sa eliminovalo nežiaduce nadmerné rozprašovanie.**



## ĎALŠIA VRSTVA



## FYZICKÉ ÚDAJE

FYZICKÉ ÚDAJE		
Chemická báza	2K polyuretánový vrchný náter	
Fyzikálne vlastnosti	Viskozita (RTS)	16 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Merná hmotnosť (kg/l)	1
	Bod vznietenia, uzavretá nádoba	30°C / 86°F
	Obj. % tuhých látok	42.8
	Spotreba	8.6 m <sup>2</sup> /L/50 µm 350 ft <sup>2</sup> /Gal/2 mil
	Lesk	Vysoký lesk
	Farba	-

## OCHRANA



Používajte vhodnú ochranu dýchacích ciest (*odporúčame používať respirátor na prísun čerstvého vzduchu*).

Podrobnejšie informácie nájdete prostredníctvom tohto odkazu na hárok bezpečnostných údajov:

[https://sds.de-beer.com/en/debeer/choose\\_localization](https://sds.de-beer.com/en/debeer/choose_localization)

## ČISTENIE



1-051 Gun Cleaner

## SKLADOVATEĽNOSŤ



Minimálne 2 roky; (za normálnych skladovacích podmienok 10 - 30°C / 50 - 90°F) (neotvorený kontajner).

## POZNÁMKY



**Špecifické informácie pre použitie v Európe (EÚ): Tento výrobok (prípravený na použitie) nie je kompatibilný s VOC. Prečítajte si prosím vyhlásenie VOC (2004/42 / EC).**