



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1-105 MS Clear Coat Matt je matný elastický vrchný lak so schnutím na vzduchu a schnutím núteným obehom vzduchu určený na nanášanie na MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series a MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series. Vyvinutý bol obzvlášť na použitie na nárazníkoch a plastových dieloch v osobných a úžitkových vozidlách.

POMER MIEŠANIA



2 : 1 Matt Clear : MS Hardener + 0 - 10% Thinner

NASTAVENIE PIŠTOLE



	DÝŽA (MM)	TLAK VZDUCHU (BAR/PSI)
HVLP	1,3-1,4	2/29
HE (stredotlak)	1,2-1,3	1,8-2,0/26-29

APLIKÁCIA



2 nátery, 40-50 µm (1,57-1,97 mil)

Hrúbka vrstvy bude vplývať na úroveň lesku. Lesk sa zvýši pri väčšej hrúbke filmu.

ODVETRANIE A ČAS SUŠENIA



SUŠENIE NA VDUCHU 20°C / 68°F		VYNÚTENÉ SUŠENIE 60°C / 140°F	
Odvetranie	10 - 15 minút	Odvetranie	10 - 15 minút
Bez prachu	-	Bez prachu	-
Suché na manipuláciu	10 hodín	Suché na manipuláciu	25 - 35 minút
Suché na olepenie	-	Suché na olepenie	Po ochladení
Suché na brúsenie	-	Suché na brúsenie	Po ochladení
Suché na leštenie	-	Suché na leštenie	-



PODKLAD



MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series a MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series.

Základná farba by mala byť úplne suchá

DOBA SPRACOVATEĽNOSTI PRI 20°C



180 až 300 minút

ZLOŽKY



47-35 MS Hardener Fast
47-55 MS Hardener Medium
47-65 MS Hardener Slow
1-141 Uni Thinner Fast
1-151 Uni Thinner Medium
1-161 Uni Thinner Slow

PRÍSADY



1-060 2K Structure Coat Fine
1-065 2K Structure Coat Coarse
Pridať pred vytvrdzovadlom.

PRÍPRAVA POVRCHU



-
Maskovať celé vozidlo, aby sa eliminovalo nežiaduce nadmerné rozprašovanie.



ĎALŠIA VRSTVA



FYZICKÉ ÚDAJE

PREDPISY EÚ		
Kód VOC	2004/42/IIIB(e)(840)596	
Subkategória výrobku (podľa smernice č. 2004/42/EC) a max. obsah VOC (ISO 11890-1/2) na použitie pripraveného výrobku.	IIIB/e. Špeciálne povrchové úpravy - Všetky typy. Medzné hodnoty EÚ: 840 g/l (2007). Tento výrobok má maximálny obsah 596 g/l VOC.	
Chemická báza	2K polyuretánový vrchný náter matný	
Fyzikálne vlastnosti	Viskozita (RTS)	17 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Merná hmotnosť (g/l)	1.015
	Bod vznietenia, uzavretá nádoba	25°C / 77°F
	Obj. % tuhých látok	37,5
	Spotreba	7,5 m ² /L/50 µm 305 ft ² /Gal/2 mil
	Lesk	Saténový lesk
	Farba	-



DEBEER
REFINISH

1-105
MS Clear Coat Matt

OCHRANA



Používajte vhodnú ochranu dýchacích ciest (*odporúčame používať respirátor na prísun čerstvého vzduchu*).

Podrobnejšie informácie nájdete prostredníctvom tohto odkazu na hárok bezpečnostných údajov:

<https://sds.de-beer.com>

ČISTENIE



1-051 Gun Cleaner

SKLADOVATEĽNOSŤ

Minimálne 2 roky; (za normálnych skladovacích podmienok 10 - 30°C/50 - 90°F) (neotvorený kontajner).

POZNÁMKY

